



ANGELKING.

# LAME・ACE

ラメ・エース

ポリエステル 100% (AHY 90% METALLIC 10%)

約280デニール - 2,000m巻・約900g巻

200

201

202

203

204

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

- 十分に管理しておりましたが、染色ロット間格差の生じる事がございますので、ロット違いの糸の併用は避け下さい。
- カチオン染料にて常温で染色しておりますので、後加工される場合の温度には十分ご注意ください。
- ラメ糸は強酸性、強アルカリ性に化学反応し、金属光沢がなくなったり、変色いたします。
- 保管される場合は、アルカリを含む衣類との接触を避け、十分に乾燥した状態で、ポリエチレンの袋に入れて保存下さい。  
又、防虫剤の使用は避けて下さい。
- ラメ糸のロット混入、分割巻きは避けて下さい。
- ソーピング剤使用の場合も、ラメ糸に使えるものかご確認下さい。
- 同商品でも多少番手差が有ります。

～ お取り扱い絵表示 ～

表示	塩素漂白の可否	洗い方	ドライクリーニング	絞り方	干し方	アイロンのかけ方
絵表示						



中村商事株式会社

本社 〒603-8353 京都市北区平野上八丁柳町42-6  
TEL : 075-461-0215(代) FAX : 075-464-1790  
Eメール : angelkingkyoto@h4.dion.ne.jp

NAKAMURA SHOJI CO.,LTD.

42-6 Kamihacchoyanagi-cho, Hirano, Kita-ku, Kyoto 603-8353 Japan  
Phone : 81-75-461-0239 (Overseas Dept.) Fax : 81-75-461-7704  
E-mail : angelkng@d4.dion.ne.jp http://www.d4.dion.ne.jp/~angelkng